

## Impregnace pochůzných dlažeb Umělý pískovec

Na zajištění povrchu pochůzných dlažeb proti nečistotám a přitom zachování jejího vzhledu a vlastností doporučujeme provést nátěr hydrofobizačním přípravkem **REMEI COMPACT**. Přípravek vytváří účinnou ochranu proti působení povětrnostních podmínek, spadům nečistot z ovzduší a zabraňuje vzniku řas. Přípravek je odolný proti UV záření a výrobky ochrání po dlouhou dobu. Aplikaci provádějte bez ředění na suchý - čistý povrch v jednom pracovním postupu. Nanášejte přípravek rovnoměrně – nasycením dokud výrobek impregnaci přijímá. Nejlépe je provádět nanášení velkým plochým štětcem. Nevsáknutý přípravek z povrchu setřete hadříkem aby nevznikaly na povrchu kaluže. Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná, neboť po zaschnutí první impregnační vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku plně účinná !!



Nátěrem opatřete pouze vrchní (pohledové) plochy výrobků. Po provedení impregnace nechte dlažbu řádně zaschnout (doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně). Minimálně by doba k celkovému zaschnutí a 100% ochraně výrobku neměla být kratší než 24 hodin. Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů !!

Dlažba během impregnování a poté až do úplného zaschnutí druhé vrstvy impregnace nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být jinak znečištěna !! O správném zaschnutí impregnace se přesvědčíte přivoněním - z dlaždice nemají být cítit výpary.

**Čerstvě natřené dlaždice nikdy neprokládejte balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!**

Při správném naimpregnování musí voda na dlaždici udělat kapku a nevsáknout se.

Nátěr je možno provádět i přímo na již instalované dlažbě u bazénu, ale je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby jste impregnací neznečistili bazén samotný nebo jeho okolí. Nejlépe (pokud je to možné) naimpregnujte výrobky před jejich montáží s tím že natíraný výrobek umístěte do větší nádoby, např. do vaničky a v ní provádějte impregnování. Při impregnování totiž nevsáknutý přípravek vydatně stéká z výrobku. Jeho zadržením a opětovným použitím ušetříte nemalou částku.

Přípravek Remei Compact je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Vydatnost:

1,0 kg – cca. 7 ks bazénových lemů

1,0 kg – cca. 6 ks čtvercové dlažby 49x49x4cm